

尼龙成核剂 JW-30

【产品说明】 JW-30 添加到聚合物熔体中，很容易被分散成非常细小的颗粒，然后起到非常有效的成核作用，形成细致的晶体结构。显著提高树脂热变形温度，拉伸强度等指标。

【产品特性】	外观	透明颗粒
密度	1.05 g/cm ³	
有效物含量	≥99%	
熔融点	135-145 °C	

【典型应用】	PA	99.5%
	JW-30	0.5%

- 【产品优势】**
- ◆缩短成型周期，提高生产率
 - ◆改善脱模
 - ◆改善制品尺寸稳定性
 - ◆减少制品后收缩
 - ◆防止制品应力开裂
 - ◆改善机械性能(提高拉伸强度和硬度)
 - ◆改善表面光泽

【建议添加量】 0.3-0.5%，可做成 20% 的母粒使用。

【包装和运输】 本产品采用 25KG 纸塑袋包装。

按照国家和国际运输法规，JW-30 不属于危险化学品。

【储 存】 建议储存于阴凉干燥区域。

【安全和操作】 请参照安全技术说明书，在接受本产品前，仔细阅读 MSDS 上的相关安全信息